



Natural +

spécifications techniques

v2 - 11 01 10

• Type	gazon synthétique tufté en ligne, à remplir, brins rigides (procédé déposé).	
• Structure	100% polyéthylène, monofilament droit bicolore résistant aux UV, 15000/4/3 dTex 150 et 270 µm plus fibrillé texturé 6500/1 dTex	
• Premier tapis	Double 100% PP Thiobac, noir, stabilisé aux UV	
• Second tapis	Complexe latex à base de Styrène-Butadiène (SBR), avec trous de drainage	
• Hauteur de fibre	± 32 mm	± 10 %
• Hauteur totale	± 34 mm	± 10 %
• Nb. touffes par 10 cm (larg.)	± 12,6	
• Nb. touffes par 10 cm (long.)	± 16	± 1
• Densité	± 20160	± 5 %
• Masse de fibre	± 1500 gr/m ²	± 10 %
• Masse premier tapis	± 265 gr/m ²	± 10 %
• Masse second tapis	± 1350 gr/m ²	± 10 %
• Masse totale	± 3115 gr/m ²	± 10 %
• Largeur rouleau	200 cm	± 2 cm
• Longueur rouleau	sur demande	
• Résistance à l'arrachement	± 55 Newton	
• Perméabilité (non-rempli)	± 60 litres/m ² /min	
• Résistance des couleurs	Test Xénon : échelle de bleu>7 – échelle de gris>4	

coloris

- Vert olive et vert gazon

Mode de pose

- Posé sur sous-couche résiliente ou non, raccords collés

Remplissage (recommandé)

- 10 - 12 kg/m² sable quartz rond (80%) lavé et séché – calibre 0.3 - 0.8 mm

applications

- Espaces verts, résidentiel, terrasses, multi-usages

Classement au feu

- M3 Permanent

Indications non-contractuelles, nous nous réservons le droit de faire évoluer les produits sans préavis.

Sarl ArtiGreen, votre spécialiste du gazon synthétique.

Tél secteur Est IDF: 06 52 48 30 48 - Tél secteur Ouest IDF: 06 99 38 28 68

Web: www.artigreen.fr - mail: info@artigreen.fr